

Важные документы

- [Основополагающие ГОСТы](#)
- [ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 мес.](#)
- [ГОСТы за последний год](#)
- [Востребованные ГОСТы](#)
- [Проекты стандартов](#)
- [Технические регламенты](#)
- [Проекты технических регламентов](#)
- [СНиПы и своды правил](#)

Важные документы

- [Конституция РФ](#)
- [Кодексы РФ](#)
- [Федеральные законы](#)
- [Указы Президента РФ](#)
- [Постановления Правительства РФ](#)
- [Проекты нормативных актов](#)
- [Документы, зарегистрированные в Минюсте](#)
- [Приказы и письма Минфина](#)
- [Приказы и письма ФНС](#)

ТЕХЭКСПЕРТ

КОДЕКС

Поиск

[Консорциум Кодекс](#) [Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации](#)

[Вход](#) | [Регистрация](#) | [Контактная информация](#)

- [Главная](#)

- Текст документа
- Статус
- Сканер копия

Действующий

ГОСТ Р 55559-2013 Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление 2,0 МПа. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 55559-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БАЛЛОНЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПа

Общие технические требования. Методы испытаний

Composite cylinders for liquefied petroleum gases at pressure up to 2,0 MPa. General technical requirements. Test methods

ОКС 23.020.30
ОКП 36 9520

Дата введения 2014-07-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ").

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 "Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа".

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 06 сентября 2013 г. N 894-ст.

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейским региональным стандартам EN 12245:2009* "Баллоны газовые переносные. Газовые баллоны, полностью обернутые композитом" с учетом изменений и дополнений AC:2010 (EN 12245/AC:2010 "Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders"); EN 14427:2004 "Баллоны переносные из композитных материалов для сжиженных нефтяных газов многократного использования. Проектирование и производство" с учетом изменений и дополнений A1:2005 (EN 14427:2004+A1:2005 "Transportable refillable composite cylinders for LPG - Design and construction") путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (подраздел 3.9), и внесения технических отклонений, введения дополнительных разделов, подразделов, пунктов, изменения его структуры. При этом в него не включены некоторые структурные и дополнительные элементы, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке на сайт <http://shop.cntd.ru>. - Примечание изготовителя базы данных.

Положения европейского регионального стандарта EN 14427:2004, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей национальной стандартизации, приведены в дополнительном [приложении ДБ](#).

Тексты приложений А и В европейского регионального стандарта EN 14427:2004, не включенных в настоящий стандарт в связи с нецелесообразностью их применения в национальной стандартизации, приведены в дополнительном [приложении ДВ](#).

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой европейского регионального стандарта EN 14427:2004 приведено в дополнительном [приложении ДГ](#).

Дополнительные положения и требования, включенные в текст настоящего стандарта для учета потребностей национальной экономики и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом*.

* В бумажном оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделе "Предисловие", таблице А.1, пунктах 6.3.4, 7.2.1-7.11, таблице ДА.1 приложения ДА, а также в рамках, приводятся обычным шрифтом, отмеченные в этих разделах знаком "***" и остальные по тексту документа выделены курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта вместо ссылочных международных стандартов рекомендуется использовать соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном [приложении ДА](#).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в [ГОСТ Р 1.0-2012](#)** (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru).*

Введение

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международным стандартам EN 12245:2009 "Баллоны газовые переносные. Газовые баллоны, полностью обернутые композитом" с учетом изменений и дополнений A1:2005 (EN 12245:2009 Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders) с учетом изменений и дополнений EN 12245/AC:2010; EN 14427:2004 "Баллоны переносные из композитных материалов для сжиженных нефтяных газов многократного использования. Проектирование и производство" (EN 14427:2004 Transportable refillable composite cylinders for LPG - Design and construction) с

В настоящем стандарте по отношению к ЕН 14427:2004 из элемента "Область применения" исключены отсутствующие на рынке металлопластиковые баллоны для сжиженных нефтяных газов. В стандарте в большем объеме представлена информация о требованиях безопасности, указаниях по эксплуатации и утилизации. В связи с тем, что процедуры подтверждения соответствия относятся к области действия Технического регламента Таможенного союза 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" в него не включено информативное приложение В ЕН 14427:2004, а приложения А и С включены соответственно в раздел "Правила приемки" и подраздел "Требования к маркировке" настоящего стандарта.

Испытания баллонов на воздействие пламени и прострел приняты по международному стандарту ЕН 12245:2009.

Для адаптирования к отечественной системе стандартизации в настоящем стандарте введены дополнительные терминологические статьи.

Для совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, в настоящий стандарт введено понятие "рабочее давление", величина которого 2,0 МПа, установлена равной 2/3 пробного давления по ЕН 14427:2004. Также введены требования установления срока эксплуатации баллонов - не более 20 лет, срока переосвидетельствования - не более 5 лет, цвета наружной поверхности баллонов - красный.

Для учета особенностей климатических условий Российской Федерации в настоящем стандарте предусмотрено два климатических исполнения баллонов. В макроклиматических районах Российской Федерации с нижней границей рабочей температурой воздуха от минус 60 °С и ниже должны использоваться баллоны в климатическом исполнении ХЛ.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на транспортируемые многократно наполняемые композитные баллоны (*далее - баллоны*) вместимостью от 0,5 до 150,0 л с рабочим давлением 2,0 МПа, предназначенные для транспортирования, хранения и использования сжиженных углеводородных газов по [ГОСТ Р 52087](#).

Настоящий стандарт распространяется на баллоны:

- изготовленные из композиционного материала, который обеспечивает герметичность и несет нагрузку от внутреннего давления (*безлейнеровые*);
- состоящие из внутреннего герметизирующего неметаллического лейнера и наружной оболочки из композиционного материала, несущей нагрузку от внутреннего давления.

Стандарт не распространяется на баллоны, устанавливаемые на борту транспортных средств и судов, и предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств и судов, на которых они установлены.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение требований российского законодательства о безопасности колесных транспортных средств и судов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*:

* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по [ссылке](#). - Примечание изготовителя базы данных.

[ГОСТ 2.001-93](#) Единая система конструкторской документации. Общие положения

[ГОСТ 2.601-2006](#) Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

[ГОСТ 3.1001-2011](#) Единая система технологической документации. Общие положения

[ГОСТ 9.401-91](#) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

[ГОСТ 12.1.005-88](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 12.1.044-89](#) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

[ГОСТ 25.604-82](#) Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах

[ГОСТ 4648-71](#) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

[ГОСТ 6611.2-73](#) Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

[ГОСТ 6943.0-93](#) Стекловолокно. Правила приемки

[ГОСТ 6943.10-79](#) Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

[ГОСТ 10456-80](#) Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем

[ГОСТ 11262-80](#) Пластмассы. Метод испытания на растяжение

[ГОСТ 11645-73](#) Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

[ГОСТ 11736-78](#) Пластмассы. Метод определения содержания воды

[ГОСТ 12020-72](#) Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред

[ГОСТ 12021-84](#) Пластмассы и эбонит. Метод определения температуры изгиба под нагрузкой

[ГОСТ 14359-69](#) Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования

[ГОСТ 15088-83](#) Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

[ГОСТ 15139-69](#) Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

[ГОСТ 15150-69](#) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

[ГОСТ 15860-84](#) Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия

[ГОСТ 16350-80](#) Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

[ГОСТ 18249-72](#) Пластмассы. Метод определения вязкости разбавленных растворов полимеров

[ГОСТ 21207-81](#) Пластмассы. Метод определения воспламеняемости

[ГОСТ 21553-76](#) Пластмассы. Методы определения температуры плавления

[ГОСТ 21793-76](#) Пластмассы. Метод определения кислородного индекса

[ГОСТ 24998-81](#) Калибры для конической резьбы вентиля и баллонов для газов. Допуски

[ГОСТ 25276-82](#) Полимеры. Метод определения вязкости ротационным вискозиметром при определенной скорости сдвига

[ГОСТ 31014-2002](#) Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия

[ГОСТ Р 51753-2001](#) Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия

[ГОСТ Р 52087-2003](#) Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1 армирующий материал: Непрерывные волокна, воспринимающие основную нагрузку в композиционном материале.

Примечание - См. ДБ.1 (приложение ДБ).

3.2 газопроницаемость: *Проникновение газа через стенки баллона, обусловленное свойствами материала.*

3.3 герметичность: *Свойство баллона не пропускать газ или жидкость через стенки и соединения с запорной арматурой.*

3.4 горловина: *Конструктивный элемент баллона с отверстием, имеющим резьбу для подсоединения запорной арматуры.*

3.5 давление разрушения: Максимальное давление, достигаемое при испытании баллона до разрушения.

3.6 давление разрушения расчетное: *Давление разрушения баллона, устанавливаемое разработчиком (изготовителем).*

3.7 композиционный материал (композит): Материал, состоящий из непрерывных волокон и полимерного связующего.

Примечание - См. ДБ.2 (приложение ДБ).

3.8 кольцо горловины: *Металлическое кольцо с наружной резьбой, предназначенное для крепления на баллоне предохранительного колпака.*

3.9 корпус: Основная сборочная единица, состоящая из обечаек и днищ.

3.10 наружное покрытие: Слой прозрачного или пигментированного материала, накладываемого на баллон для защиты от внешних воздействий.

3.11 неметаллический лейнер: Лейнер, изготовленный из термопласта, реактопласта или эластомерного материала.

3.12 нормальные климатические условия испытаний: Нормальные значения факторов внешней среды при испытаниях изделий, отвечающие требованиям [ГОСТ 15150-69](#) (пункт 3.15).

Примечание - См. ДБ.3 (приложение ДБ).

3.13 лейнер: *Внутренняя герметизирующая оболочка баллона.*

Примечание - См. ДБ.4 (приложение ДБ).

3.14 лейнер, не несущий нагрузки: Лейнер, несущий менее 5% общей нагрузки на конструкцию баллона и испытательного давления; предназначен только для предотвращения диффузии сжиженного углеводородного газа *из баллона.*

3.15 партия (волокна и компонентов связующего): Количество материала одного наименования, марки, способа производства, изготовленного в соответствии с утвержденным технологическим регламентом (процессом) в течение не более одного месяца и оформленного одним документом о качестве.

Примечание - См. ДБ.5 (приложение ДБ).

[[ГОСТ 6943.0-93](#), статья 4.1]

3.16 партия баллонов: *Группа баллонов одного типоразмера, изготовленная по одной документации за определенный период времени, оформленных документом, удостоверяющим качество баллонов и содержащим: наименование изготовителя и товарный знак, номер партии, дату выпуска, обозначение настоящего стандарта.*

Примечание - См. ДБ.6 и ДБ.7(приложение ДБ).

3.17 партия лейнеров: Группа лейнеров, имеющая одинаковые размеры, изготовленная по одной конструкторско-технологической документации, на одном технологическом оборудовании, из неметаллических материалов одной марки и одного режима термической обработки.

Примечание - См. ДБ.8 (приложение ДБ).

3.18 предохранительный колпак: Наружный колпак, для защиты *запорной арматуры, установленной на баллоне* во время эксплуатации, который не является неотъемлемой частью конструкции, не закреплен на баллоне постоянно, но который может быть демонтирован во время обслуживания при помощи специальных инструментов без разрушения колпака.

3.19 разрушение баллона: *Потеря способности баллона выдерживать внутреннее давление.*

3.20 **реактопласт (терморреактивная пластмасса):** Полимерный материал, отверждение которого сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала.

3.21 **связующее:** Полимерный материал, обеспечивающий монолитность композита.

Примечание - См. ДБ.9 (приложение ДБ).

3.22 **термопласт:** Полимерный материал, который способен неоднократно размягчаться при увеличении температуры и отвердевать при ее понижении.

3.23 **транспортируемый баллон:** Баллон, который можно перевозить (переносить) с одного места эксплуатации на другое без дополнительных монтажных работ.

3.24 **эластомерный материал:** Материал, который при температуре окружающей среды может неоднократно растягиваться (не менее чем в два раза от начальной длины) и возвращаться с усилием примерно к начальной длине сразу после снятия натяжения.

4 Технические требования

4.1 Конструктивные требования

4.1.1 Рабочее давление должно составлять 2,0 МПа.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.1.2 Пробное давление должно составлять 3,0 МПа.

4.1.3 Расчетное давление разрушения должно быть не менее 6,75 МПа.

4.1.4 Циклическая долговечность баллона при нагружении пробным давлением должна составлять не менее 12000 циклов.

4.1.5 Расчетный срок службы баллонов определяется разработчиком (изготовителем) и не должен превышать 20 лет.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение требований российского законодательства по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.1.6 Срок переосвидетельствования баллонов определяется разработчиком (изготовителем) и не должен превышать 5 лет.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение требований российского законодательства по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.1.7 Виды климатического исполнения баллонов - У2 или ХЛ2 по [ГОСТ 15150](#).

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение учета особенностей климатических условий Российской Федерации в соответствии [ГОСТ 16350](#).

4.1.8 Баллоны климатического исполнения У эксплуатируются при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 50°C.

4.1.9 Баллоны климатического исполнения ХЛ эксплуатируются при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 50°C.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение учета особенностей климатических условий Российской Федерации в соответствии [ГОСТ 16350](#).

4.1.10 Конструкция композитного баллона может включать неметаллический лайнер или быть безлейнерной.

4.1.11 Композитный корпус баллона изготавливается путем намотки *композиционного материала на неметаллический лайнер или технологическую оправку. В случае изготовления безлейнерового баллона (с использованием технологической оправки)* композитный корпус может состоять из двух частей, склеенных между собой.

4.1.12 Лайнер должен предотвращать диффузию сжиженного газа из баллона и не должен нести больше 5% нагрузки от избыточного давления при нагружении пробным давлением.

4.1.13 В конструкцию баллона могут входить наружное покрытие и/или дополнительные неметаллические элементы, такие как ограждение вентиля (воротник)/ручки для переноски, башмак (опора) и кожух. Если эти элементы предусмотрены конструкцией, они должны быть стационарно закреплены на баллоне так, чтобы их нельзя было демонтировать без разрушения баллона. *Для защиты запорно-предохранительной арматуры на баллоне должен быть предусмотрен предохранительный колпак или воротник. В дополнительных элементах допускаются прорези произвольной формы.*

4.1.14 Основной цвет наружной поверхности баллона должен быть красным и составлять более 70% наружной поверхности. Композитный корпус допускается не окрашивать.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.1.15 Для баллонов, предназначенных для эксплуатации в вертикальном положении, отклонение от вертикали не должно превышать 1% от его высоты, а диаметр башмака (опоры) в плоскости соприкосновения с грунтом должен превышать 75% от номинального наружного диаметра баллона.

4.1.16 Только одно из днищ *баллона/лейнера* (верхнее) должно быть оснащено *неизвлекаемой закладной* втулкой с внутренней резьбой для подсоединения запорно-предохранительной арматуры. *На втулку может устанавливаться кольцо горловины с наружной резьбой для монтажа предохранительного колпака.*

Материал втулок должен соответствовать п.2.3 [ГОСТ 15860](#) и п.4.2 [ГОСТ Р 51753](#).

Резьба должна быть нарезана чисто, без выкрашиваний.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на

обеспечение совместимости запорно-предохранительной арматуры.

4.1.17 Допускается наличие в конструкции второго днища (нижнего) неизвлекаемого закладного элемента, технологические отверстия которого должны быть загерметизированы до проведения испытаний.

4.1.18 Изготовитель баллонов должен установить назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и/или назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.2 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести

4.2.1 Баллон после искусственного старения по 7.6 должен сохранять прочность и циклическую долговечность.

4.2.2 Баллон после длительного воздействия повышенных температур по 7.7 должен сохранять прочность.

4.2.3 Баллон после удара о плоскую поверхность и об острый угол по 7.8 должен сохранять герметичность, прочность и циклическую долговечность.

4.2.4 Баллон после падений с высоты по 7.9 должен сохранять герметичность, прочность и циклическую долговечность.

4.2.5 Баллон с нанесенными по 7.10 поверхностными дефектами должен иметь давление разрушения не менее 4,0 МПа и циклическую долговечность не менее 1000 циклов.

4.2.6 Баллон после воздействия предельных положительных и отрицательных температур по 7.11 должен иметь давление разрушения не менее 5,0 МПа.

4.2.7 Баллон не должен взрываться при воздействии пламени по 7.12, при этом должно произойти опорожнение баллона через предохранительную арматуру и/или диффузией газа через стенки баллона.

4.2.8 Баллон при сквозном пробитии по 7.13 не должен разрушаться с образованием осколков.

4.2.9 Газопроницаемость баллона по 7.14 не должна превышать 1,0 мг в час на литр вместимости баллона.

4.2.10 Внутренняя резьба втулки/горловины баллона должна сохранять допустимые геометрические размеры после установки запорной арматуры с усилием затяжки 110% от максимально допустимого и последующего ее демонтажа по 7.15.

4.2.11 Приложение крутящего момента 150% от максимально допустимого к втулке/горловине баллона по 7.16 не должно приводить к ее деформированию или сдвигу/повороту относительно баллона.

4.2.12 Приложение осевого усилия к кольцу горловины баллона по 7.17 не должно приводить к ее демонтажу или сдвигу относительно баллона.

4.3 Требования к материалу неметаллического лайнера

4.3.1 Материал неметаллического лайнера должен быть совместим со сжиженными углеводородными газами по ИСО 11114-2:2013 [1].

4.3.2 Материал неметаллического лайнера баллона климатического исполнения ХЛ при испытании по 7.1.1 не должен иметь хрупкого разрушения при температуре минус 65 °С.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение учета особенностей климатических условий Российской Федерации в соответствии [ГОСТ 16350](#).

4.4 Требования к композиционным материалам

4.4.1 В качестве армирующего материала композита должны использоваться непрерывные стеклянные, арамидные (органоровинг) или углеродные волокна. В состав композиционного материала может входить один или несколько типов волокон (гибридный композит), указанных выше.

4.4.2 Композиционный материал безлейнерового баллона должен быть совместим со сжиженными углеводородными газами по ИСО 11114-2:2013 [1].

4.5 Требования к покупной запорно-предохранительной арматуре

4.5.1 Для установки на баллон применяют запорно-предохранительную арматуру того же типа, что и арматура, используемая при приемочных испытаниях на воздействие пламени по 7.12 настоящего стандарта баллонов этого типоразмера.

4.5.2 Запорно-предохранительная арматура должна быть комбинированной и содержать: запорные вентиль или клапан, предохранительное устройство от повышения давления, срабатывающее при давлении $(2,7 \pm 0,1)$ МПа, и предохранительное устройство от повышения температуры, срабатывающее при температуре (110 ± 10) °С.

4.5.3 После монтажа запорно-предохранительной арматуры на баллон герметичность соединения арматуры с втулкой баллона и целостность баллона должны быть проверены по 7.3.

4.6 Требования к комплектности

4.6.1 В комплект поставки баллонов должна входить эксплуатационная документация по [ГОСТ 2.601](#), содержащая:

а) паспорт баллона (для баллонов вместимостью более 100 л);

б) руководство по монтажу и безопасной эксплуатации, включающее: краткое описание и область применения; инструкцию по монтажу; условия и требования безопасной эксплуатации с предупреждающим указанием наличия и величины газопроницаемости баллона; срок эксплуатации, периодичность осмотров, технических обслуживаний и технических освидетельствований;

в) порядок осмотров, технических обслуживаний, ремонта и технических освидетельствований; условия и требования безопасной утилизации; критерии предельных состояний.

Примечания

1 Информация о наличии ограничения крутящего момента и/или необходимости использования специальных приспособлений для установки/демонтажа запорно-предохранительной арматуры приводится в руководстве по монтажу и безопасной эксплуатации.

2 Документация согласно перечислению в) поставляется по запросу заинтересованных лиц (организаций, осуществляющих монтаж и эксплуатацию баллонов, организаций, осуществляющих надзор за безопасностью их эксплуатации и др.).

4.6.2 Баллоны, как правило, поставляют со смонтированной запорно-предохранительной арматурой.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.7 Требования к маркировке

4.7.1 Каждый баллон должен иметь маркировку в месте, удобном для обозрения, со следующими данными:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение баллона;
- номер баллона по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- масса порожнего баллона M , кг;
- даты (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;
- рабочее давление P , 2,0 МПа;
- пробное давление P , 3,0 МПа;
- вместимость V , л.

Примечания

1 Вместимость указывается номинальная до первого знака после запятой. Если значение вместимость является целым числом, то цифры после десятичного знака могут быть опущены.

2 Масса порожнего баллона указывается номинальная до первого знака после запятой. Масса порожнего баллона включает все неотъемлемые части баллона (масса нанесенного лакокрасочного покрытия, кожуха, башмака, воротника, кольца горловины), а также массу запорно-предохранительной арматуры (вентиля).

3 Маркировку товарного знака и цифр маркировки массы порожнего баллона выполняют высотой не менее 10 мм, высоту букв и остальных цифр - не менее 6 мм.

4.7.2 При наличии ограничения крутящего момента и/или необходимости использования специальных приспособлений для установки/демонтажа запорно-предохранительной арматуры эта информация также должна быть указана в маркировке и эксплуатационной документации.

4.7.3 На цилиндрической части баллона должна быть нанесена надпись "ПРОПАН", допускается нанесение надписи "БУТАН" на баллонах, предназначенных для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов марки БТ по [ГОСТ Р 52087](#)**.

Высота букв должна быть:

- 20^{+3} мм - для баллона вместимостью до 5 л;
- 40^{+3} мм - для баллона вместимостью от 5 до 12 л;
- 60^{+3} мм - для баллонов вместимостью от 12 л и выше.

4.7.4 Маркировку и надписи наносят непосредственно на баллон (на композитный корпус, воротник/башмак и/или наружный кожух), или на табличку или на этикетку.

4.7.5 Табличка на баллоне должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации баллона.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

4.7.6 Этикетка, покрытая слоем композиционного материала, должна читаться.

4.7.7 Допускается расположение маркировки на днище с горловиной в случае подтверждения целостности (читаемости) маркировки при испытаниях на циклическую долговечность и прочность до разрушения.

Допускается нанесение маркировки для баллонов вместимостью до 27 л на воротнике или башмаке, для баллонов вместимостью от 27 л и выше - на воротнике.

4.7.8 Маркировку и надписи наносят печатью или формованием в процессе производства любым способом, обеспечивающим ее сохранность и разборчивость после хранения, транспортирования и монтажа в течение всего срока эксплуатации баллона.

4.7.9 Маркировка даты (месяц, год) освидетельствования, год следующего освидетельствования и клеймо организации, проводившей очередное освидетельствование, должны наноситься на защищенные от истирания участки корпуса баллона (например, на часть днища с горловиной, защищенной воротником, или внутреннюю поверхность воротника) методом, не повреждающим корпус баллона (например, клеймами-наклейками, деколями).

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение совместимости с российским законодательством по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

5 Требования безопасности

5.1 Материалы, применяемые для изготовления баллонов, должны относиться к III и/или IV классу опасности по [ГОСТ 12.1.007](#).

5.2 Баллоны в условиях эксплуатации и хранения не должны оказывать вредного воздействия на организм человека и окружающую среду, работа с ними не должна требовать особых мер предосторожности.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение экологической безопасности в соответствии с требованиями к структуре стандартов [ГОСТ Р 1.5](#).

6 Правила приемки

6.1 Приемочные испытания

6.1.1 Приемочные испытания проводятся с целью решения вопроса о целесообразности постановки на производство баллонов новой конструкции.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение требований российского законодательства по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

6.1.2 Приемочные испытания проводят на опытной партии баллонов, состоящей минимум из 50 баллонов, из которой случайным образом отбирают баллоны в количестве, необходимом для испытаний. Для испытаний баллонов с лейнерами предварительно до операции намотки композита отбирают необходимое количество лейнеров из той же партии.

6.1.3 Приемочные испытания проводятся путем сопоставления действительных параметров и характеристик баллонов и технологических параметров их изготовления с требованиями нормативных документов и с проектными значениями этих параметров и характеристик.

6.1.4 При приемочных испытаниях проводят анализ конструкторской и технологической документации, а также испытание материалов и баллонов.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на соблюдение требований российского законодательства по безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

6.1.5 Анализ документации

6.1.5.1 Конструкторская документация должна соответствовать [ГОСТ 2.001](#) и содержать информацию о:

- всех допусках на размеры, включая цилиндричность и прямолинейность цилиндрической поверхности баллона;
- наличии наружного покрытия и дополнительных комплектующих, которые являются неотъемлемой частью конструкции.

6.1.5.2 Технологическая документация должна соответствовать [ГОСТ 3.1001](#) и содержать:

- схему армирования, включая усилие(я) натяжения волокна, количество нитей волокна, скорость(ти) и шаг намотки, количество и порядок слоев;
- компонентный состав композиционного материала и клея (при его использовании);
- описание технологии пропитки волокна (мокрая намотка или предварительное пропитывание);
- диапазон температуры связующего при пропитке волокна;
- процесс полимеризации (например, термическая обработка; ультразвуковое, ультрафиолетовое или радиационное облучение) и режим полимеризации.

6.1.5.3 В технологической документации на партию баллонов и неметаллических лейнеров должны быть указаны номера партий использованных волокон, связующего и клея, а также компонентный состав связующего и клея.

6.1.6 Испытания материалов и баллонов

Перечень испытаний материалов, используемых для производства баллонов, приведен в таблице 1, объем приемочных испытаний баллонов приведен в таблице 2.

Таблица 1 - Испытания неметаллических материалов

Вид испытания	Метод испытания
Для всех типов баллонов	
Прочностные свойства волокна: - стеклянные, арамидные (органоарамид); - углеродные	ASTM D 2290-12 (2) и ASTM D 2291-98 [3], ASTM D 2346-95 [4] (допускается ГОСТ 6943.10); ASTM D 4018-99 [5] (допускается ГОСТ 6611.2)

Сопротивление межслоевому сдвигу	ASTM D 2344-84 [6] (допускается ГОСТ 25.604)
Материал неметаллического лайнера	
Термопласты:	
Вязкость	ИСО 1628-3:2010 [7] (допускается ГОСТ 18249)
Точка плавления	ИСО 3146:2000 [8] (допускается ГОСТ 21553)
Влагосодержание	ИСО 15512:2008 (9) (допускается ГОСТ 11736)
Плотность	ИСО 1183-1:2012 (10) (допускается ГОСТ 15139)
Индекс текучести расплава	ИСО 1133-1:2011 [11] (допускается ГОСТ 11645)
Химическая устойчивость	ИСО 175:2010 [12] (допускается ГОСТ 12020)
Термореактивные пластмассы и эластомеры:	
Вязкость	ИСО 2884-1:1999 [13] (допускается ГОСТ 25276)
Удлинение при разрушении	ИСО 527-1:2012 [14] (допускается ГОСТ 11262 , ГОСТ 14359)
Прочность на растяжение	ИСО 527-1:2012 [14] (допускается ГОСТ 11262 , ГОСТ 14359)
Плотность	ИСО 1183-1:2012 [10] (допускается ГОСТ 15139)
Химическая устойчивость	ИСО 175:2010 [12] (допускается ГОСТ 12020)
Температура стеклования определяется с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии	ГОСТ 15088
Дополнительно для безлейнеровых баллонов	
Прочность композита	ИСО 527-1:2012 [14] (допускается ГОСТ 11262 , ГОСТ 14359)
Модуль упругости	ИСО 527-1:2012 [14] (допускается ГОСТ 11262 , ГОСТ 14359)

Удлинение	ИСО 527-1:2012 [14] (допускается ГОСТ 11262 , ГОСТ 14359)
Число вязкости: - термопласты - реактопласты	ИСО 1628-3:2010 [7] (допускается ГОСТ 18249) ИСО 2884-1:1999 [13] (допускается ГОСТ 18249)
Температура тепловой дисторсии: - термопласты - реактопласты	ИСО 3164:2000 [8] (допускается ГОСТ 21553) ИСО 75-1:2013 [15], ИСО 75-3:2004 [16] (допускается ГОСТ 12021 , ГОСТ 4648 , ГОСТ 31014)
Температура самовоспламенения	ГОСТ 10456 , ГОСТ 12.1.044 , ГОСТ 21207 , ГОСТ 21793
Компонентный состав	По методике изготовителя

Таблица 2 - Испытания и контроль баллонов

Наименование испытания и контроля	Метод испытания	Количество/объем испытания
Визуальный осмотр	-	100%
Контроль геометрических размеров	-	100%
Определение массы	-	100%
Определение вместимости	-	100%
Проверка маркировки	-	100%
Испытание пробным давлением	7.2	100%
Испытание на герметичность	7.3	100%
Определение давления разрушения	7.4	3 баллона
Определение циклической долговечности	7.5	2 баллона

7.13	Испытание на сквозное пробитие				+		+	+	
7.14	Испытание на газопроницаемость				+	+			
7.15	Испытание резьбы на скручивание								+
7.16	Испытание крепления горловины на прочность			+	+	+			+

Примечание - Знак "+" означает, что испытание проводят.

6.2.2 Баллон с изменениями в конструкции должен рассматриваться как новая конструкция в следующих случаях:

- баллон или лейнер изготовлен по другому технологическому процессу;
- лейнер изготовлен из другого материала;
- баллон изготовлен с применением нового типа непрерывного волокна;

Примечание - Волокно относят к новому типу, если волокно:

- принадлежит к другому типу, например, стеклянное, арамидное (органоровинг) или углеродное волокно;
- изготовлено из другого исходного материала (по данным изготовителя);
- имеет номинальный модуль упругости, отличающийся более чем на 5% от определенного при приемочных испытаниях (по данным изготовителя);
- имеет номинальную прочность, отличающуюся более чем на 5% от определенного при приемочных испытаниях (по данным изготовителя).
- диаметр баллона изменился более чем на 50%;
- при изготовлении композита использовалось связующее, не предусмотренное действующей конструкторской документацией.

6.3 Прием-сдаточные испытания

6.3.1 Баллоны принимаются партиями. Количество баллонов в партии не должно быть более 200 штук (без учета баллонов для испытаний разрушающими методами).

6.3.2 Прием-сдаточные испытания партии баллонов включают сплошной контроль каждого баллона, а также приемочный контроль выборки баллонов, отобранной от партии.

6.3.3 Сплошной контроль каждого баллона включает:

- визуальный контроль на наличие дефектов;
- испытания на прочность по 7.2;
- испытания на герметичность по 7.3.

6.3.4 Приемочный контроль включает:

- контроль геометрических размеров;

- проверку маркировки;
- определение массы баллона;
- определение вместимости баллона;

Примечание - Вместимость баллона определяется по разнице масс порожнего и заполненного водой баллона.

- испытание баллона до разрушения по 7.4;
- испытание циклическим давлением по 7.5;
- испытание на герметичность по 7.3 с выдержкой под давлением в течение 10 мин.

Примечание - Испытания проводятся при нормальных климатических условиях испытаний по п.3.15 [ГОСТ 15150](#).

6.3.5 Для проведения приемочного контроля отбирается по одному баллону от партии для каждого вида контроля.

6.4 Отрицательные результаты контроля и испытаний

В случае получения отрицательных результатов контроля и испытаний по причине неисправности оборудования или ошибки измерения проводят повторные испытания на этом же баллоне. Если результаты повторных испытаний и контроля будут удовлетворительными, первоначальные результаты не учитывают.

В других случаях все выявленные дефектные баллоны должны быть забракованы или направлены на доработку. Отправленные на доработку баллоны должны рассматриваться как новая партия, которая должна быть проверена повторно. Если результаты испытаний и контроля партии после доработки будут неудовлетворительными, все баллоны этой партии должны быть забракованы и уничтожены.

При обнаружении дефектов дополнительных элементов допускается их ремонт.

7 Методы испытаний

7.1 Определение свойств материала неметаллического лейнера

7.1.1 Механические свойства материала неметаллического лейнера при растяжении *определяют по [ГОСТ 11262](#)*. Образцы для испытания вырезают из цилиндрической части лейнеров баллонов, *прошедших все технологические операции. При этом ось образца должна быть параллельной образующей лейнера.*

7.1.2 Температуру размягчения термопластичных материалов определяют по [ГОСТ 21553](#) на образцах, вырезанных из неметаллических лейнеров, *прошедших все технологические операции.*

7.2 Испытание пробным давлением

7.2.1 Испытание пробным давлением должно проводиться при нормальных климатических условиях испытаний по п.3.15 [ГОСТ 15150](#).

7.2.2 В качестве испытательной среды должна использоваться неагрессивная жидкость, *например, вода с антикоррозионными присадками*. Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим при соблюдении соответствующих мер безопасности. При пневматических испытаниях в качестве испытательной среды должен использоваться сжатый воздух, азот или инертный газ.

7.2.3 Давление в баллоне следует увеличивать со скоростью *не более 1,0 МПа/с* до 3,0 МПа, с превышением не более 3%. Выдержка под пробным давлением должна составлять не менее 1 мин.

7.2.4 Во время выдержки не допускается разрушение баллона, падение давления и утечка испытательной среды из баллона.

При пневматических испытаниях, в случае погружения баллона в емкость с водой, также не допускается отделение пузырьков испытательной среды от поверхности баллона.

7.2.5 После испытания на баллоне не должно наблюдаться видимой пластической деформации, течей, трещин, отпотевания поверхности.

7.2.6 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- давление испытания;
- наличие/отсутствие утечки;
- результаты осмотра баллона.

7.3 Испытание на герметичность

7.3.1 Испытание на герметичность в случае проведения пневматических испытаний пробным давлением не проводится.

7.3.2 Испытание на герметичность должно проводиться при нормальных климатических условиях испытаний по п.3.15 [ГОСТ 15150](#).

7.3.3 В качестве испытательной среды должен использоваться сжатый воздух, азот или инертный газ.

7.3.4 Давление в баллоне следует увеличивать со скоростью *не более 1,0 МПа/с* до 2,0 МПа, с превышением не более 3%. Выдержка под давлением должна составлять не менее 1 мин.

7.3.5 Во время выдержки не допускается разрушение баллона, отделение пузырьков испытательной среды от поверхности баллона, падение давления и утечка испытательной среды из баллона.

7.3.6 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- давление испытания;
- наличие/отсутствие утечки.

Примечание - Приведенные выше дополнительные по отношению к ЕН 14427:2004 требования направлены на обеспечение безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

7.4 Определение давления разрушения

7.4.1 Испытание проводится при *нормальной* температуре окружающей среды по п.3.15 [ГОСТ 15150](#) и в процессе испытания температура внешней поверхности баллона не должна превышать 50 °С.

7.4.2 В качестве испытательной среды должна использоваться неагрессивная жидкость, например, вода с антикоррозионными присадками.

7.4.3 Скорость роста давления не должна превышать 1,0 МПа/с, продолжительность испытания должна составлять не менее 40 с.

7.4.4 Баллон должен находиться под давлением до разрушения, *т.е. до образования течи из баллона или его разрыва*. Изменение давления в баллоне во время проведения испытания должно фиксироваться.

Максимальное давление, достигнутое в ходе испытания, регистрируется как давление разрушения.

7.4.5 Давление разрушения должно быть больше или равно расчетному давлению разрушения, установленному разработчиком (изготовителем) баллонов, и должно быть не менее 6,75 МПа, при этом при разрушении от баллона не должны отделяться осколки. Отделение отдельных волокон браковочным признаком не является. *Безлейнеровые баллоны не должны разрушаться или течь по клеевому соединению.*

7.4.6 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- давление разрушения;
- количество частей баллона, образовавшихся при испытаниях;
- описание характера разрушения, т.е. хрупкий излом, вязкий излом и т.д.;
- график изменения давления/времени.

7.5 Определение циклической долговечности

7.5.1 Испытание проводится при нормальной температуре окружающей среды по п.3.15 [ГОСТ 15150](#) и в процессе испытания температура внешней поверхности баллона не должна превышать 50 °С. Температура внешней поверхности баллона должна контролироваться не реже двух раз в день.

7.5.2 В качестве испытательной среды должна использоваться неагрессивная жидкость, например, вода с антикоррозионными присадками.

7.5.3 Баллон нагружают внутренним давлением от не более 0,3 МПа до не менее 3,0 МПа, с превышением не более 3%, и частотой не более 15 циклов в минуту.

7.5.4 Баллон должен выдерживать *без разрушения* (утечки) не менее 12000 циклов.

Фактическое количество циклов до разрушения должно быть зафиксировано. *После достижения 12000 циклов нагружения испытания могут быть прекращены, неразрушившиеся баллоны должны быть приведены в негодность, например, разрушением или сквозным просверливанием стенки баллона.*

7.5.5 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- температура наружной поверхности баллона;
- фактическое количество циклов нагружения;
- минимальное и максимальное циклическое давление;
- частота циклического изменения давления;
- испытательная среда (жидкость);
- характер повреждения.

7.6 Испытание на воздействие искусственного старения

7.6.1 Испытаниям подвергаются два баллона с запорной арматурой без внешнего защитного покрытия, если только оно не является неотъемлемой частью баллона.

7.6.2 В качестве испытательной среды должна использоваться неагрессивная жидкость, например, вода с антикоррозионными присадками.

7.6.3 Оба баллона должны быть нагружены давлением 2,0 МПа и подвергнуты внешним воздействиям по режиму:

а) воздействие соляного тумана нейтральной кислотности в течение 10 дней по ИСО 9227:2012 [17]. допускается по [ГОСТ 9.401](#);

б) воздействие влажной атмосферы, содержащей сернистый газ (SO₂) в течение 10 дней по ИСО 3231:1993 [18], допускается по [ГОСТ 9.401](#);

в) воздействие ультрафиолетового излучения и воды в течение 10 дней по ИСО 11507:2007 [19], метод А, допускается по [ГОСТ 9.401](#);

г) циклического воздействие коррозии в течение 10 дней по ИСО 11997-2:2013 [20], допускается по [ГОСТ 9.401](#).

7.6.4 *Внутреннее избыточное* давление в баллоне должно быть зафиксировано до и после 40 дней воздействий.

7.6.5 После окончания воздействий *избыточное* давление из баллонов должно быть снижено до нуля и оба порожних баллона должны быть повторно подвергнуты внешним воздействиям, указанным выше.

7.6.6 После 80-дневного воздействия один из баллонов должен быть испытан по 7.4, а второй - по 7.5.

7.6.7 После проведения испытания по 7.5 баллон должен быть приведен в негодность, например, разрушением *или сквозным просверливанием стенки баллона*.

7.6.8 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- температуру проведения испытаний, замеренную не реже двух раз в день;
- *внутреннее избыточное* давление в баллоне;
- длительность воздействий;
- давление разрушения;
- характер разрушения;
- наличие видимой коррозии металлических деталей или изменения неметаллических деталей.

7.7 Испытание на длительное воздействие повышенных температур

7.7.1 Испытание проводится при температуре (70±5)°С и относительной влажности менее чем 50%.

7.7.2 В качестве испытательной среды должна использоваться *неагрессивная жидкость, например, вода с антикоррозионными присадками*.

7.7.3 Два баллона должны быть нагружены давлением 3,0 МПа, с превышением не более 3%, при температуре испытания и выдержаны *при указанных температуре и давлении* 2000 ч.

7.7.4 После окончания выдержки *оба* баллона должны быть испытаны по 7.4.

7.7.5 Давление разрушения должно быть больше или равно расчетному давлению разрушения, установленному разработчиком (изготовителем) баллонов и должно быть не менее 6,75 МПа, *при этом при разрушении от баллона не должны отделяться осколки. Отделение отдельных волокон и образование пыли браковочным признаком не являются. Безлейнеровые баллоны не должны разрушаться или течь по клеевому соединению*.

7.7.6 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- *фактическая* вместимость до и после выдержки;
- *фактические* величины температуры и влажности, замеренные не реже двух раз в сутки;

- фактическое давление в баллоне, измеренное не реже двух раз в сутки;

- фактическое давление разрушения.

7.8 Испытание на чувствительность к ударам

7.8.1 Испытание проводится при температуре от минус 20°C до минус 25°C для баллонов исполнения У и при температуре от минус 30°C до минус 35°C для баллонов исполнения ХЛ.

7.8.2 Испытания проводятся на баллонах без внутреннего избыточного давления, и находящихся под давлением 2,0 МПа сжатого воздуха, азота или инертного газа.

7.8.3 Испытание проводят сбросом испытываемого баллона на плоскую плиту и на острую кромку с расчетной высоты. В обоих испытаниях направление приложения силы в месте соприкосновения должно пересекать ось баллона.

7.8.4 Боек и плита должны быть металлическими, иметь твердость, превышающую твердость наружной поверхности баллона, и быть достаточно прочными, чтобы не деформироваться при испытании.

7.8.5 Испытание на удар о плоскую плиту

Испытательная плита должна иметь плоскую поверхность. Длина и ширина плиты должна быть не менее длины и диаметра испытываемого баллона.

Расчетная энергия соударения F , Дж, определяется по формуле


$$F = 30 \cdot M, \quad (1)$$

где M - максимальная масса наполненного баллона, кг.

Скорость соударения должна быть от 7 до 8 м/с.

Испытание проводится на двух порожних баллонах, каждый из которых сбрасывается с высоты, обеспечивающей расчетную энергию удара и скорость соударения, горизонтально (поверхности плиты и баллона параллельны). Затем оба баллона, расположенные под углом $(45 \pm 5)^\circ$ между осью баллона и поверхностью плиты, сбрасываются с той же высоты на заплечики днища с горловиной/закладной втулкой (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Расположение баллона при испытании на удар о плоскую плиту



1 - испытываемый баллон;

2 - точка соударения;

Рисунок 1 - Расположение баллона при испытании на удар о плоскую плиту

По окончании испытания оба баллона подвергают визуальному осмотру на наличие повреждений.

Если на обоих баллонах выявленные повреждения аналогичны или хуже чем допустимые дефекты, то один из баллонов должен успешно выдержать испытание до разрушения по 7.4.

Если на одном или на обоих баллонах не будет выявлено видимых повреждений, или повреждения будут менее допустимых, или допустимые дефекты не были установлены *разработчиком (изготовителем) баллонов*, то один баллон должен успешно выдержать испытание до разрушения по 7.4, а другой баллон должен успешно выдержать испытание на циклическую долговечность по 7.5.

При положительных результатах испытание на стойкость к ударам должно быть повторено на других двух (новых) баллонах, находящихся под давлением 2,0 МПа, с превышением не более 3%.

После соударений баллоны не должны иметь течи и успешно выдержать испытания по 7.4 и 7.5.

7.8.6 Испытание на удар об острую кромку

Испытания проводят с использованием бойка, размеры и профиль которого показаны на рисунке 2. *Испытательная кромка бойка должна быть скруглена до радиуса ($3_{-0,1}^3$) мм.* Длина бойка должна быть не менее суммы длины испытуемого баллона плюс 200 мм.

Рисунок 2 - Поперечный профиль и размеры бойка

Размеры в мм




Рисунок 2 - Поперечный профиль и размеры бойка

Расчетная энергия соударения F , Дж, определяется по формуле

$$F = 12 \cdot M, \quad (2)$$


где M - максимальная масса наполненного баллона, кг.

Скорость соударения должна быть от 4 до 5 м/с.

Испытание проводится на двух порожних баллонах, каждый из которых сбрасывается с высоты, обеспечивающей расчетную энергию удара и скорость соударения, горизонтально (испытательная поверхность бойка и ось баллона параллельны) (см. рисунок 3).

Затем оба баллона поворачивают на $(90 \pm 5)^\circ$ (испытательная поверхность бойка и ось баллона перпендикулярны), проворачивают вокруг своей оси на угол не менее 45° и сбрасывают с той же высоты (см. рисунок 4). Для безлейнеровых баллонов место удара об испытательную поверхность бойка должно приходиться по клеевому соединению.

Рисунок 3 - Испытание на удар об острую кромку в параллельном направлении




1 - испытываемый баллон; 2 - боек

Рисунок 3 - Испытание на удар об острую кромку в параллельном направлении

По окончании испытания оба баллона подвергают визуальному контролю на наличие повреждений и выявленные повреждения фиксируют в протоколе испытаний.

Затем один баллон должен успешно выдержать испытание до разрушения по 7.4, а другой баллон должен успешно выдержать испытание на циклическую долговечность по 7.5.

Рисунок 4 - Испытание на удар об острую кромку в перпендикулярном направлении



1 - испытываемый баллон; 2 - боек; 3 - отпечаток испытания в параллельном направлении; 4 - угол сдвига отпечатка испытания в параллельном направлении

Рисунок 4 - Испытание на удар об острую кромку в перпендикулярном направлении

При положительных результатах испытания на стойкость к ударам должно быть повторено на двух других (новых) баллонах, находящихся под давлением сжатого воздуха, азота или инертного газа 2,0 МПа, с превышением не более 3%.

После соударений нагруженные баллоны не должны иметь течи и успешно выдержать испытания по 7.4 и 7.5.

7.9 Испытание на чувствительность к падению

7.9.1 Испытания проводят на двух баллонах полной комплектности, включая опоры, воротники, любые сменные защитные кожуха и предохранительные колпаки.

7.9.2 Баллоны должны быть наполнены до максимальной эксплуатационной массы неагрессивной жидкостью, например, водой с антикоррозионными присадками, и нагружены внутренним давлением 2,0 МПа, с превышением не более 3% сжатым воздухом,

7.9.3 Испытательная плита должна быть стальной, толщиной не менее 10 мм, неплоскостность плиты не должна превышать 2 мм. Плита должна лежать на ровном бетонном основании, толщиной не менее 100 мм. Плита должна плотно прилегать к бетонному основанию.

7.9.4 Каждый баллон должен быть сброшен с высоты 1,2 м, с превышением не более 5% на плоскую поверхность плиты из каждого из пяти положений, как показано на рисунке 5, по два раза.

Рисунок 5 - Ориентации баллона при испытании




Рисунок 5 - Ориентации баллона при испытании

7.9.5 По окончании всех 10 сбросов каждый баллон подвергают визуальному осмотру на наличие повреждений и выявленные повреждения фиксируют в протоколе испытаний.

Если на обоих баллонах выявленные повреждения аналогичны или хуже чем допустимые дефекты, один из баллонов должен успешно выдержать испытание до разрушения по 7.4.

Если на одном или на обоих баллонах не будет выявлено видимых повреждений, или повреждения будут менее допустимых, или допустимые дефекты не были установлены разработчиком (изготовителем) баллонов, то один баллон должен успешно выдержать испытание до разрушения по 7.4, а другой баллон должен успешно выдержать испытание на циклическую долговечность по 7.5.

7.10 Испытание на чувствительность к поверхностным дефектам

7.10.1 Испытания проводятся на двух баллонах.

7.10.2 На каждый баллон наносятся два надреза, один в продольном, другой в поперечном направлении. Надрезы наносятся в центральной части цилиндрической части баллона. Угол между серединами надрезов относительно оси баллона должен составлять приблизительно 120°.

Надрез, сделанный режущим инструментом толщиной от 0,9 мм до 1,0 мм, должен иметь глубину от 40% до 42% толщины композиционной оболочки и длиной, по дну надреза, равной пятикратной толщине композиционной оболочки.

7.10.3 После нанесения надрезов один баллон должен быть испытан на прочность до разрушения по 7.4, при этом фактическое давление разрушения должно быть не менее 4,0 МПа; второй баллон должен быть испытан на циклическую долговечность по 7.5 с верхним значением циклически изменяющегося давления 2,0 МПа. Баллон должен выдержать не менее 5000 циклов нагружения, при этом допускается образование течи после достижения 1000 циклов нагружения при условии, что продолжение циклических нагружений до 5000 циклов этот баллон выдержит без разрушения.

7.10.4 После достижения 5000 циклов нагружения испытания могут быть прекращены и неразрушившиеся баллоны должны быть приведены в негодность, например, разрушением или сквозным просверливанием стенки баллона.

7.10.5 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- давление разрушения;

- число циклов *нагружения*;
- размер надреза;
- описание характера разрушения;
- параметры, контролируемые и фиксируемые при испытаниях по 7.5.

7.11 Испытание на циклическую долговечность при предельных температурах

7.11.1 Предварительные испытания

Перед проведением испытания баллоны с неметаллическим лейнером должны выдержать предварительные испытания вакуумированием.

Предварительное испытание проводится при нормальной температуре по п.3.15 [ГОСТ 15150](#).

Баллон подвергают циклическому разрежению в течение 50 циклов изменения давления от атмосферного давления до абсолютного давления от 0,01 до 0,02 МПа, выдержка под этим давлением должна составлять не менее одной минуты.

После окончания циклов разрежения внутренняя поверхность лейнера должна быть осмотрена на наличие повреждений. Повреждения типа отслоения лейнера от композиционной оболочки, складок лейнера и другие аналогичные повреждения не допускаются.

В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- минимальное и максимальное циклическое давление;
- число циклов разрежения;
- результат визуального контроля.

7.11.2 Воздействие циклическим давлением

7.11.2.1 Баллон и содержащаяся в нем испытательная среда (*неагрессивная жидкость, например, вода с антикоррозионными присадками*) должны быть выдержаны 48 ч при атмосферном давлении, температуре от плюс 60°C до плюс 70°C и относительной влажности не ниже 95%. Температура испытательной среды вне баллона при проведении испытания должна поддерживаться равной температуре испытания.

7.11.2.2 При указанных выше условиях баллон нагружают давлением от не более 0,2 до 2,0 МПа, с превышением не более 3%, и частотой не более пяти циклов в минуту. Количество циклов - 5000.

7.11.2.3 По завершении заданного числа нагружений давлением баллон разгружают от избыточного давления и охлаждают до выравнивания с температурой окружающей среды (нормальные условия по п.3.15 [ГОСТ 15150](#)).

7.11.2.4 Затем баллон с испытательной средой (например этиловый ректифицированный спирт) охлаждают до температуры от минус 50 °С до минус 60 °С (этиловый ректифицированный спирт охлаждают двуокисью углерода жидкой). Температура испытательной среды вне баллона при проведении испытания должна поддерживаться равной температуре испытания.

7.11.2.5 При указанных выше условиях баллон нагружают давлением от не более 0,2 до 2,0 МПа, с превышением не более 3%, и частотой не более пяти циклов в минуту. Количество циклов - 5000.

Климатическая камера, в которой находится испытуемый баллон, должна поддерживать заданные условия испытаний регулированием температуры. Температура наружной поверхности баллона должна контролироваться и фиксироваться.

7.11.2.6 По завершении заданного числа нагружений давлением баллон разгружают от избыточного давления и приводят к нормальным условиям по п.3.15 [ГОСТ 15150](#) до выравнивания с температурой окружающей среды.

7.11.2.7 Баллон с испытательной средой при нормальной температуре по п.3.15 [ГОСТ 15150](#) нагружают давлением от не более 0,2 до 3,0 МПа, с превышением не более 0,45 МПа, и частотой не более 5 циклов в минуту. Количество циклов - 30.

7.11.2.8 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- максимальная положительная и отрицательная температуры;
- влажность при испытании при *повышенной температуре*;
- испытательная среда;
- число циклов нагружения, достигших верхнего значения испытательного давления;
- минимальная и максимальная величины испытательного давления;
- частота циклирования;
- результаты визуального осмотра.

7.11.3 Испытание до разрушения

7.11.3.1 Баллоны, прошедшие воздействие циклического давления при пониженной и повышенной температурах, должны быть испытаны до разрушения по 7.4, при этом допускается снижение давления разрушения до 5,0 МПа.

7.11.3.2 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию;

- давление разрушения;
- описание характера разрушения.

7.12 Испытание воздействием пламени

7.12.1 Испытания проводят на двух баллонах: один испытывают в горизонтальном положении, второй - в вертикальном.

7.12.2 Баллоны должны быть укомплектованы комбинированной запорно-предохранительной арматурой, состоящей из:

- запорной арматуры (вентиль или клапан);
- предохранительного устройства от повышения давления с давлением срабатывания $(2,7 \pm 0,1)$ МПа;
- предохранительное устройство от повышения температуры с температурой срабатывания (110 ± 10) °С.

Арматура должна быть защищена от прямого воздействия пламени при испытании.

7.12.3 Баллоны наполняют пропаном до максимально допустимой массы наполнения.

7.12.4 Источник огня должен иметь размеры, гарантирующие полный охват наружной поверхности баллона и запорно-предохранительной арматуры пламенем в течение минимум 30 мин.

В качестве источника огня может быть использовано любое топливо, которое позволит поддерживать температуру пламени (800 ± 50) °С. При выборе топлива необходимо учитывать фактор загрязнения воздуха. Не допускается во время испытания любое прерывание горения, что делает результат недействительным.

7.12.5 Температура поверхности баллонов должна контролироваться не менее чем тремя термопарами, расположенными в нижней части баллона на расстоянии не более 0,75 м друг от друга.

Не допускается прямое воздействие пламени на термопары.

7.12.6 Температуры термопар и давление в баллоне во время испытания должны записываться не реже чем через 30 с.

7.12.7 Один баллон должен быть установлен в горизонтальном положении, а другой - в вертикальном, арматурой вверх. При этом

нижняя часть баллонов должна быть расположена на расстоянии 100 мм над источником огня. Для предотвращения прямого воздействия пламени на предохранительное устройство баллона необходимо использовать металлический экран. Металлический экран не должен соприкасаться с предохранительным устройством.

7.12.8 Сразу же после зажигания пламя должно охватить поверхность баллона по длине на всей протяженности источника огня и захватить весь баллон по диаметру.

7.12.9 Не более чем через 5 минут после зажигания по крайней мере одна термopара должна показывать температуру не менее 590 °С.

Эта температура должна сохраняться в течение всего оставшегося времени испытания.

7.12.10 Испытания продолжаются до сброса избыточного давления газа в баллоне через предохранительное устройство и/или диффузией через стенки баллона. Взрыв баллона не допускается.

7.12.11 После завершения испытания баллоны должны быть приведены в негодность, например, разрушением *или сквозным просверливанием стенки* баллона.

7.12.12 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- тип и характеристики предохранительных устройств от давления и температуры;
- начальное давление в баллоне;
- длительность испытания;
- способ выхода газа при сбросе давления.

7.13 Испытание на сквозное пробитие

7.13.1 Испытанию подвергают баллон, заполненный воздухом, азотом или инертным газом до давления 2,0 МПа, с превышением не более 0,3 МПа.

7.13.2 Стальной пробойник (бронебойная пуля калибра 7,62 (9 г)) со скоростью 850 м/с, с превышением не более 50 м/с, должен насквозь пробить стенку баллона в цилиндрической части. Выстрел следует произвести под углом приблизительно в 45° относительно центральной оси баллона. Расстояние от точки проведения выстрела до баллона не должно превышать 45 м.

7.13.3 Баллон не должен взорваться и от него не должны отделиться фрагменты. *Допускается отделение небольших фрагментов композиционного материала, каждый весом не более 45 г.*

7.13.4 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- характеристики пробойника;
- давление в баллоне;
- описание характера разрушения;
- приблизительные размеры и расположение пробитого отверстия.

7.14 Испытание на газопроницаемость

7.14.1 Перед проведением испытания баллон должен быть подвергнут предварительным гидравлическим циклическим испытаниям давлением от не более 0,2 до 2,0 МПа, с превышением не более 0,3 МПа, в течение 1000 циклов. После окончания циклического нагружения баллон опорожняют, высушивают от влаги и после демонтажа запорно-предохранительной арматуры взвешивают. Полученная величина фиксируется как масса порожнего баллона.

7.14.2 Баллон нагружают давлением 2,0 МПа, с превышением не более 0,3 МПа. Для нагружения используется газ с проникающей способностью не меньшей, чем у пропана, *например, воздух или азот. Находящийся под давлением баллон* контролируют на герметичность мест соединения баллона и запорно-предохранительной арматуры, неметаллического лейнера и безлейнерового композитного баллона с металлическими элементами (закладной втулкой, кольцом горловины) на наличие утечек, например, *методом омывания*. Выявленные утечки должны быть устранены. После стравливания избыточного давления фиксируют массу порожнего баллона.

7.14.3 Баллон заполняют пропаном (номер опасного вещества 1965, смесь С по [ДОПОГ](#) [21]) до максимально допустимой массы наполнения, определяют массу заполненного баллона и вычисляют массу находящегося в нем газа. Полученные значения должны быть зафиксированы.

Примечание - Пропан, номер опасного вещества 1965, смесь С по [ДОПОГ](#) [21], имеет при 70°С давление паров, не превышающее 3,1 МПа (31 бар), и имеет при 50°С плотность не ниже 0,440 кг/л.

7.14.4 Баллон нагревают до 40°С и выдерживают при этой температуре, периодически определяя массу баллона. После достижения стабилизации скорости уменьшения массы баллон продолжают выдерживать при температуре испытания еще 500 ч. После окончания выдержки баллон опорожняют и определяют массу порожнего баллона.

7.14.5 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- газ, использованный для пневматических испытаний;
- испытательная среда при циклических испытаниях;
- количество циклов нагружения давлением;
- частота циклических нагружений давлением;
- температуру и влажность окружающей среды, измеряемые не менее 2-х раз в сутки;
- *измеренные массы баллона;*
- скорость уменьшения массы;
- время достижения постоянной скорости уменьшения массы.

7.15 Испытание резьбы на скручивание

7.15.1 В горловину/резьбовую закладную втулку баллона *устанавливают запорно-предохранительную арматуру (баллонный вентиль)* и затягивают ее с крутящим моментом, равным 110% от максимально допустимого крутящего момента, указанного изготовителем баллона.

7.15.2 После *демонтажа арматуры* внутреннюю резьбу горловины/резьбовой втулки контролируют с помощью калибров по [ГОСТ 24998](#).

7.15.3 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- материал вентиля/втулки;
- порядок монтажа арматуры;
- приложенный крутящий момент.

7.16 Испытание крепления горловины на прочность

7.16.1 Испытания проводят на баллоне с установленной запорно-предохранительной арматурой (баллонным вентиляем или клапаном).

7.16.2 Испытываемый баллон *закрепляется по наружной поверхности цилиндрической части* и к арматуре прикладывается

крутящий момент, равный 150% от максимально допустимого крутящего момента, указанного изготовителем баллона.

7.16.3 В конструкциях баллонов, где для предотвращения вращения резьбовой втулки при приложении крутящего момента *во время монтажа/демонтажа запорно-предохранительной арматуры* требуется использовать специальные приспособления, их наличие должно быть указано изготовителем в паспорте на баллон.

7.16.4 После приложения нагрузки баллон должен быть испытан по 7.3.

7.16.5 В протокол проведенных испытаний включают следующую информацию:

- материал вентиля/втулки;
- порядок монтажа арматуры;
- приложенный крутящий момент.

7.17 Испытание крепления кольца горловины на прочность

7.17.1 К кольцу горловины баллона прикладывают осевое усилие, равное 10-кратному весу наполненного *пропаном до максимально допустимой массы наполнения баллона*, но не менее 1000 Н. Сдвиг *и/или* демонтаж кольца не допускаются.

7.17.2 Затем к кольцу горловины баллона прикладывают крутящий момент не менее 100 Нм. Сдвиг *и/или* демонтаж кольца не допускаются.

8 Указания по утилизации

8.1 Неметаллические (полимерные) материалы, используемые при изготовлении баллонов, после окончания срока эксплуатации подлежат утилизации обычным для подобных материалов порядком.

8.2 При переработке полимерных материалов под воздействием высокой температуры (более 140 °С) возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода. При превышении в воздухе рабочей зоны предельно допустимой концентрации выделяющихся веществ возможны острые и хронические отравления.

8.3 Твердые отходы, образующиеся при утилизации баллонов и подлежащие переработке, не должны быть токсичными и требовать обезвреживания. Непригодные для переработки отходы подлежат утилизации в соответствии с санитарными правилами и нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

Приложение ДА (справочное). Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам

Приложение ДА
(справочное)

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование соответствующего национального, межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение ссылочного международного стандарта

ГОСТ 12021-84 ГОСТ 4648-71	NEQ	ИСО 75-1:2004 "Пластмассы. Определение температуры изгиба под нагрузкой. Часть 1. Общий метод испытания"
ГОСТ 31014-2002	NEQ	ИСО 75-3:2004 "Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем"
ГОСТ 11262-80 ГОСТ 14359-69	NEQ	ИСО 527-1:2012 "Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы "
ГОСТ 18249-72	NEQ	ИСО 1628-3:2010 "Пластмассы. Определение вязкости полимеров в разбавленном растворе с применением капиллярных вискозиметров. Часть 3. Полиэтилены и полипропилены"
ГОСТ 25276-82	NEQ	ИСО 2884-1 "Лаки и краски. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 1. Вискозиметр с конусом и пластинкой, работающий при высокой скорости сдвига"
ГОСТ 21553-76	MOD	ИСО 3146:2000 "Пластмассы. Определение поведения при плавлении (температура плавления или интервал плавления) полукристаллических полимеров методами с использованием капиллярной трубки и поляризационного микроскопа"
ГОСТ Р 51802-2001	NEQ	ИСО 3231:1993 "Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы"
ГОСТ Р 52763-2007	MOD	ИСО 9227:2012 "Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане"
ГОСТ Р 51691-2008	NEQ	ИСО 11507:2007 "Краски и лаки. Воздействие искусственных атмосферных условий на покрытия. Воздействие люминесцентных ламп ультрафиолетового излучения и воды"
ГОСТ Р 52165-2003 ГОСТ 9.401-91	NEQ	ИСО 11997-2:2000 Краски и лаки. Определение стойкости к циклическому воздействию коррозии. Часть 2. Влага и соляной туман/высушивание/увлажнение/УФ-излучение"
ГОСТ 9.401-91	NEQ	ИСО 3231:1993 "Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы"
ГОСТ 9.401-91	NEQ	ИСО 9227:2012 Испытания на коррозию в искусственной

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- MOD - модифицированные стандарты;
- NEQ - неэквивалентные стандарты.

Приложение ДБ (справочное). Положения международного (регионального) стандарта EN 14427:2004, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей национальной стандартизации

Приложение ДБ (справочное)

ДБ.1 волокно/пучок (fibre/strand): Часть композитной оболочки, несущая нагрузку, например стеклянные, арамидные или углеродные волокна.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.2 композитная оболочка (composite overwrap): Конструктивный элемент баллона, состоящий из армирующего волокна и связующего материала.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.3 температура окружающей среды при испытаниях (ambient test temperature): Нормированная температура окружающей среды в интервале между 10 °C и 35 °C, при которой проводятся испытания.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.4 лейнер (liner): Металлический или неметаллический сосуд, обеспечивающий герметичность корпуса баллона и способный влиять на его механические свойства.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.5 партия (волокна или компонентов связующего материала): Определенное количество волокна или компонента связующего материала, изготовленное из одних материалов по одной технологии, идентифицированное и сертифицированное производителем.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.6 партия (готовых баллонов с лейнерами) (batch, (of finished cylinders with liners)): Определенное количество (до 200 шт.) готовых баллонов, включая баллоны, предназначенные для контроля разрушающим методом, одинакового номинального диаметра, длины и конструкции и оформленное производителем в установленном порядке.

Примечание - Партия может содержать разные партии лейнеров при условии, что они (лейнеры) являются номинально одинаковыми и прошли одинаковую термообработку, при этом композитные корпуса изготовлены из одинакового волокна и связующего материала.

ДБ.7 партия (готовых баллонов без лейнеров) (batch, (of finished cylinders with no liners)): Определенное количество (до 200 шт.) готовых баллонов, включая баллоны, предназначенные для контроля разрушающим методом, одинакового номинального диаметра, длины и конструкции *и оформленное производителем в установленном порядке.*

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.8 партия (неметаллических лейнеров) (batch, (of non-metallic liners)): Определенное количество лейнеров, одинакового номинального диаметра, толщины, длины и конструкции, изготовленное из одной партии материала по одной технологии.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

ДБ.9 связующий материал (matrix): полимерный материал, используемый для скрепления волокон при создании композитной оболочки.

Примечание - Согласно стандарту EN 14427:2004.

В данный национальный стандарт также включен ряд дополнительных терминологических статей для терминов, которые использованы в этом стандарте, но не установлены в EN 14427:2004. Эти статьи выделены в тексте рамками из тонких линий.

Приложение ДВ (справочное). Текст приложений А и В европейского регионального стандарта EN 14427:2004, не включенных в настоящий стандарт в связи с нецелесообразностью их применения в национальной стандартизации

Приложение ДВ
(справочное)

А.4 Производственные испытания

А.4.1 Общие положения

Эти испытания являются серией испытаний, которые должны проводиться на всей или на части производственной партии, как указано в А.4.2, А.4.3, А.4.4 и А.4.5, для обеспечения соответствия партии спецификации конструкции.

А.4.2 Требования к производственным испытаниям

А.4.2.1 Для целей производственных испытаний изготовитель баллонов должен представить следующую информацию:

- a) сертификат испытания прототипа или сертификат испытания варианта конструкции;
- b) сертификат на материалы, с указанием анализа материала лейнеров и композитных материалов; сертификаты соответствия с указанием того, что перекрывающие композитные материалы соответствуют спецификациям поставки и отчету об испытаниях материала в соответствии с таблицей А.1;
- c) документация на термообработку, в зависимости от ситуации;
- e) сертификаты, распространяющиеся на неразрушающие испытания лейнера, в зависимости от ситуации;
- f) серийные номера баллонов;
- d) заявление об использованном методе испытания резьбы и его результатах.

А.4.2.2 Во время производственных испытаний должны проводиться следующие проверки и сверки:

- a) проверить, что сертификат испытания прототипов или сертификат испытания варианта конструкции получены и что баллоны соответствуют им;
- b) проверить правильность информации, представленной изготовителем, на которую дается ссылка в А.4.2.1;
- c) проверить, что были отобраны нужные лейнеры для испытаний в соответствии с пунктами А.4.3.1 или А.4.3.2, в зависимости от ситуации;
- d) проверить, что композитные материалы соответствуют требованиям испытаний в соответствии с А.4.4;
- e) проверить, что выполнены требования, изложенные в пункте 4 и проведено инспектирование в соответствии с А.4.5.2;
- f) проверить, что для испытаний были отобраны нужные баллоны в соответствии с А.4.5.1.

А.4.3 Испытания и инспектирование партии лейнеров

А.4.3.1 Металлический лейнер

Инспектирование и испытания должны проводиться на партии металлических лейнеров в соответствии с таблицей А.2.

Лейнер должен соответствовать конструкторскому чертежу прототипа и спецификациям поставщика. Инспектирование должно включать как неразрушающие испытания, т.е. визуальный осмотр, так и разрушающие испытания, т.е. испытания на растяжение.

А.4.3.2 Неметаллические лейнеры

Инспектирование и испытания должны проводиться на партии неметаллических лейнеров в соответствии с таблицей А.3.

Лейнер должен соответствовать конструкторскому чертежу и спецификациям поставщика. Инспектирование должно включать, по крайней мере, неразрушающее инспектирование - визуальный осмотр, проверку размеров, проверку веса и т.д. и любое приемлемое разрушающее испытание.

Измеряемые параметры не должны быть меньше, чем параметры, соответствующие минимальным конструкторским требованиям. Приемка неметаллических лейнеров также должна зависеть от выполнения следующих требований:

- свойства материала (сырье в гранулах) должно быть в пределах, установленных изготовителем материала;
- параметры процесса во время изготовления лейнера должны быть в пределах, согласованных во время испытаний прототипов;
- свойства материала лейнера должны быть в пределах допусков, которые требует конструкция. Это должно проверяться путем испытания материала из лейнера.

А.4.4 Инспектирование и испытания партии композитных материалов

Инспектирование и испытания должны проводиться на партии композитных материалов, волокне, матрице, смоле, клее, в зависимости от ситуации, как указано в таблице А.1.

Материалы должны соответствовать конструкторскому чертежу и спецификациям поставщика.

А.4.5 Испытания и инспектирование готовых баллонов

А.4.5.1 Испытания

Для баллонов с лейнерами, не несущими нагрузку (неметаллическими или сварными металлическими), или без лейнера должны применяться испытания, соответствующие процессу производства, чтобы продемонстрировать, что у баллонов нет течей.

Испытания должны проводиться на партии готовых баллонов с лейнерами или на партии готовых баллонов без лейнеров, как указано в таблице А.4, следующим образом:

а) гидравлические испытания (Испытание N 4, см. 5.2.4) на всех баллонах;

б) гидравлическое испытание на разрыв (Испытание N 5, см. 5.2.5) на одном баллоне на партию;

Примечание - Полезно сравнить результаты гидравлического испытания на разрыв (испытание N 5, см. 5.2.5) на испытываемых прототипах баллонов; если результаты гидравлических испытаний на разрыв постоянно меньше 85% от минимума испытаний на разрыв, полученных во время испытания прототипов, следует определить причину изменений. Аналогично максимальное давление на разрыв не должно быть больше 150% от минимального давления на разрыв, указанного изготовителем.

с) циклические испытания давлением (испытание N 6, см. 5.2.6) - не менее одного баллона на пять партий (т.е. максимум 1000 баллонов, изготовленных последовательно).

A.4.5.2 Инспектирование

Инспектирование должно проводиться на партии готовых баллонов с лейнерами или на партии безлейнерных баллонов:

а) визуальный осмотр в соответствии с 4.4.4 - 100% (см. таблицу A.4, сноска d);

б) проверка размеров - 1 на партию готовых баллонов;

с) проверка веса - 1 на партию готовых баллонов;

д) проверка вместимости по воде - 1 на партию готовых баллонов;

е) соответствие маркировки - 1 на партию готовых баллонов.

Для пунктов б), с), д), и е): если обнаружен один неприемлемый баллон, то 100% баллонов в партии должны быть проверены.

A.4.6 Сертификат приемки партии

Если результаты проверок и испытаний являются удовлетворительными, то выдается производственный сертификат.

Примечание - Типовой сертификат производственных испытаний приведен в приложении В. Если результаты не удовлетворительны, поступать в соответствии с описанием в 5.3.

В.1 Сертификат одобрения типа - композитные баллоны с металлическими лейнерами

Выдано (кем) _____ (соответствующий орган) _____ на основании

применения EN 14427 Транспортируемые заправляемые композитные баллоны для LPG - Конструкция и изготовление

Одобрение N _____

Дата _____

Описание баллона, _____

(семейство баллонов, получившее одобрение типа).

Чертеж изготовителя N: _____

Расчетная долговечность _____

Спец. крутящий момент

Уст-во сброса давления

Термообработка лейнера

Готовый баллон		Лейнер		Композитный материал	
Вместимость, л		Материал		Волокно (волокна)	
Испыт. давление, бар		Мин. толщина, мм		Прочность волокна на растяжение, МПа	
Диаметр, мм		Мин. напряж пластической текучести, МПа		Модуль волокна, ГПа	
Длина, мм		Мин. прочность на растяжение, МПа		Компоненты матрицы	
Резьба		Удлинение, %		Прочность на сдвиг, МПа	
Давление нагартовки, бар		Мин. давление на разрыв, бар		Толщина, мм	

Совместимые газы:

Изготовитель или агент

(Название и адрес изготовителя или его агента)

Отметка об одобрении типа

Подробности результатов исследования конструкции для одобрения типа изложены в отчете

Всю информацию можно получить у

(Название и адрес одобряющего органа)

Дата

Место

Подпись

В.2 Сертификат одобрения типа - композитные баллоны с неметаллическими лейнерами

Выдано (кем)

(соответствующий орган)

на основании

применения EN 14427 Транспортируемые заправляемые композитные баллоны для LPG - Конструкция и изготовление

Одобрение N

Дата

Описание баллона,

(семейство баллонов, получившее одобрение типа).

Чертеж изготовителя N:

Расчетная долговечность

Спец. крутящий момент

Уст-во сброса давления

Готовый баллон		Лейнер		Композитный материал	
Вместимость, л		Материал		Волокно (волокна)	
Испыт. давление, бар		Плотность		Прочность волокна на растяжение, МПа	
Диаметр, мм		Точка плавления, °C		Модуль волокна, ГПа	
Длина, мм		Температура стеклования, °C		Компоненты матрицы	
Резьба		Температура		Прочность на сдвиг,	

		самовоспламенения, °С		МПа	
		Мин. толщина, мм		Толщина, мм	

Металлическая втулка

Материал	Мин. давл., МПа	Мин. прочность на растяжение, МПа	Удлинение, %

Совместимые газы:

Изготовитель или агент

(Название и адрес изготовителя или его агента)

Отметка об одобрении типа

Подробности результатов исследования конструкции для одобрения типа изложены в отчете

Всю информацию можно получить у

(Название и адрес одобряющего органа)

Дата

Место

Подпись

В.3 Сертификат одобрения типа - композитные баллоны без лейнера

Выдано (кем)

(соответствующий орган)

на основании

применения EN 14427 Транспортируемые заправляемые композитные баллоны для LPG - Конструкция и изготовление

Описание баллона,

(семейство баллонов, получившее одобрение типа).

Чертеж изготовителя N:

Расчетная долговечность

Спец. крутящий момент

Уст-во сброса давления

Готовый баллон		Клей		Композитный материал	
Вместимость, л		Компоненты материала		Волокно (волокна)	
Испыт. давление, бар		Вязкость		Прочность волокна на растяжение, МПа	
Диаметр, мм		Прочность на сдвиг, МПа		Модуль волокна, ГПа	
Длина, мм		Температура стеклования, °С		Компоненты матрицы	
Резьба		Температура самовоспламенения, °С		Прочность на сдвиг, МПа	
				Прочность на растяж., МПа	
				Модуль упругости, МПа	
				Удлинение, %	
				Мин. толщина, мм	

Металлическая резьбовая втулка

Материал	Мин. давление сдвига, МПа	Мин. прочность на растяжение, МПа	Удлинение, %

Совместимые газы

Изготовитель или агент

(Название и адрес изготовителя или его агента)

Отметка об одобрении типа

Подробности результатов исследования конструкции для одобрения типа изложены в отчете

Всю информацию можно получить

(Название и адрес утверждающего органа)

Дата

Место

Подпись

В.4 Сертификат одобрения варианта конструкции - композитные баллоны с металлическими лейнерами

Выдано (кем)

(Соответствующий орган)

на основании

применения EN 14427 Транспортируемые заправляемые композитные баллоны для LPG - Конструкция и изготовление

Одобрение N

Дата

Описание баллона

(Баллон, получивший одобрение варианта конструкции).

Чертеж изготовителя N

Одобрение оригинального типа N

Дата

Расчетная долговечность

Спец. крутящий момент

Уст-во сброса давления

Подробности термообработки лайнера

Готовый баллон		Лейнер		Композитный материал	
Вместимость, л		Материал		Волокно (волокна)	
Испыт. давление, бар		Мин. толщина, мм		Прочность волокна на растяжение, МПа	
Диаметр, мм		Мин. напряжение пластической текучести, МПа		Модуль волокна, ГПа	
Длина, мм		Мин. прочность на растяжение, МПа		Компоненты матрицы	
Резьба		Удлинение, %		Прочность на сдвиг, МПа	
Давление нагартовки, бар		Мин. давл. на разрыв, бар		Толщина, мм	

Совместимые газы

Изготовитель или агент

(Название и адрес изготовителя или его агента)

Отметка одобрения варианта конструкции

Подробности результатов исследования конструкции для одобрения варианта конструкции изложены в отчете

Всю информацию можно получить

(Название и адрес одобряющего органа)

Дата _____ Место _____

Подпись

В.5 Сертификат производственного испытания

Инспектирующий орган _____,

Отметка инспектирующего органа _____

Сертификат N _____

Баллон изготовлен (кем) _____

Дата _____

Страна _____

Отметка _____

Спецификация: EN 14427

Одобрение типа или вариант
конструкции N _____

Описание баллонов _____

Вместимость по воде _____

Испыт. давление _____

Срок эксп. конструкции _____

Дополнительные требования к конструкции _____,

Количество, N детали изготовителя _____

Серийный N _____,

до _____

Дата гидравлических испытаний _____

Заказчик _____

Имя и адрес _____

Каждый баллон был изготовлен в соответствии с требованиями стандарта EN 14427 и конструкцией,

которая определена в одобрении типа или одобрении варианта конструкции

Все материалы, использованные при изготовлении баллонов, были идентифицированы по индивидуальным номерам партий, а их свойства были проверены на соответствие спецификации и требованиям к одобренной конструкции.

При изготовлении этих баллонов использовались следующие материалы:

Лейнер - Обозначение материала

Поставщик	N партии	Серийный номер баллона	Напряжение пластического течения, МПа	Прочность на растяжение, МПа	Удлинение, %

Волокно

Поставщик	Тип волокна	N партии	Прочность на растяжение, МПа	Усилие сдвига, МПа

Компоненты связующего

Смола и обозначение		Отвердитель и обозначение		Ускоритель и обозначение	
Поставщик	N партии	Поставщик	N партии	Поставщик	N партии

Готовый баллон

N партии:

Серийный номер	Испытательное	К-во циклов	Частота циклов
Серийный номер	Мин. давление на разрыв	Факт. давление на разрыв	Режим возн. неисправности
Результаты испытания давлением			
N детали изготовителя:	Проект. испыт. давл.	Давление нагартовки	

		Вес, кг			Нагартовочное расширение, см ³			Расширение при испытательном давлении			
N партии	N серии	Лей-нер	Готов.	Всего	Вмести-мость, л	Всего	Пост.	Всего, Т	Пост. Р	Эласт. К	P/T, %

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что я проверил, что требования таблицы А.1, таблицы А.2, таблицы А.3 и таблицы А.4 EN 14427 были выполнены.

Особые замечания

Общие замечания

Сертифицировано (дата)

Место

Подпись инспектора

От имени

(инспектирующий орган)

Приложение ДГ (справочное). Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного европейского регионального стандарта EN 14427:2004

Приложение ДГ
(справочное)

Таблица ДГ.1

Структура настоящего стандарта			Структура европейского регионального стандарта		
			Раздел 4		
Разделы	Пункты	Подпункты	Подразделы	Пункты	Подпункты
-	4.1.11, 4.1.12,	-	4.1	4.1.1	-

	4.1.14						
-	4.1.17, 4.1.18	-		4.1.2	-	-	
-	4.5.2	-		4.1.3	-	-	
-	-	-	4.2	4.2.1	4.2.1.1	-	
-	-	-			4.2.1.2	-	
-	4.1.13, 4.3.1	-		4.2.2	4.2.2.1	-	
-	4.1.17	-			4.2.2.2	-	
-	6.1.5	-		4.2.3	-	-	
-	6.1.5	-		4.3	4.3.1	-	-
-	6.1.5	-			4.3.2	-	-
-	6.1.5	-			4.3.3	-	-
-	6.1.5, 4.13, 4.14	-	4.4	4.4.14	-	-	
-	4.4.2, табл.1	-		4.4.2	-	-	
-	-	-		4.4.3	-	-	
-	-	-		4.4.4	-	-	
-	4.2.12	-		4.4.5	-	-	
-	4.1.16	-		4.4.6	-	-	
-	-	-	Раздел 5				
-	-	-	5.1	-	-	-	
-	Табл.1	-	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.2.1.1.1	
-	6.1.3	-				5.2.1.1.2	
-	Табл.1	-		5.2.1.2	5.2.1.2.1		
-	6.1.3	-			5.2.1.2.2		

-	-	-
-	7.1.1, табл.1	-
-	6.1.3	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	7.2.2	-
-	7.2.1-7.2.3	-
-	7.2.4, 7.2.5	-
-	7.2.6	-
-	7.4.1-7.4.4	-
-	7.4.5	-
-	7.4.6	-
-	7.5.1-7.5.3	-
-	7.5.4	-
-	7.5.5	-
-	7.6.1-7.6.7	-
-	4.2.1	-
-	7.6.8	-
-	7.7.1-7.7.5	-
-	4.2.2	-
-	7.7.6	-

5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.1.1
		5.2.2.1.2
	5.2.2.2	-
5.2.3	5.2.3.1	-
	5.2.3.2	-
	5.2.3.3	-
5.2.4	5.2.4.1	-
	5.2.4.2	-
	5.2.4.3	-
	5.2.4.4	-
5.2.5	5.2.5.1	-
	5.2.5.2	-
	5.2.5.3	-
5.2.6	5.2.6.1	-
	5.2.6.2	-
	5.2.6.3	-
5.2.7	5.2.7.1	-
	5.2.7.2	-
	5.2.7.3	-
5.2.8	5.2.8.1	-
	5.2.8.2	-
	5.2.8.3	-

-	7.8.1-7.8.4	-
-	7.8.5	-
-	4.2.3	-
-	7.8.6	-
-	4.2.3	-
-	7.9.1-7.9.5	-
-	4.2.4	-
-	7.10.1-7.10.4	-
-	4.2.5	-
-	7.10.5	-
-	7.11.1	-
-	7.11.1	-
-	7.11.1	-
-	-	7.11.2.1-7.11.2.7
-	-	7.11.2.8
-	-	7.11.3.1
-	4.2.6	-
-	-	7.11.3.2
-	7.12.1-7.12.11	-
-	4.2.7	-
-	7.12.12	-
-	7.13.1-7.13.3	-
-	4.2.8	-

5.2.9	5.2.9.1	-
	5.2.9.2	5.2.9.2.1
		5.2.9.2.2
	5.2.9.3	5.2.9.3.1
		5.2.9.3.2
5.2.10	5.2.10.1	-
	5.2.10.2	-
5.2.11	5.2.11.1	-
	5.2.11.2	-
	5.2.11.3	-
5.2.12	5.2.12.1	5.2.12.1.1
		5.2.12.1.2
		5.2.12.1.3
	5.2.12.2	5.2.12.2.1
		5.2.12.2.2
	5.2.12.3	5.2.12.3.1
		5.2.12.3.2
		5.2.12.3.3
5.2.13	5.2.13.1	-
	5.2.13.2	-
	5.2.13.3	-
5.2.14	5.2.14.1	-
	5.2.14.2	-

-	7.13.4	-			5.2.14.3	-	
-	7.14.1-7.14.4	-			5.2.15	5.2.15.1	-
-	4.2.9	-				5.2.15.2	-
-	7.14.5	-				5.2.15.3	-
-	7.15.1-7.15.3	-			5.2.16	5.2.16.1	-
-	4.2.10	-				5.2.16.2	-
-	7.16.1-7.16.4	-			5.2.17	5.2.17.1	-
-	4.2.11	-				5.2.17.2	-
-	7.16.5	-				5.2.17.3	-
7.17	-	-			5.2.18	-	-
-	-	-	5.3		5.3.1	-	-
-	-	-			5.3.2	-	-
Раздел 6			Раздел 6				
4.7	-	-	Раздел 7				
-	-	-	Приложение А.1	-	-	--	
-	-	-	Приложение А.2	А.2.1	-	-	
	6.2.2	-		А.2.2	-	-	
	6.1.2, 6.1.4, 6.3.3	-		А.2.3	-	-	
-	-	-		А.2.4	-	-	
-	-	-	Приложение А.3	А.3.1	-	-	
-	6.2.1	-		А.3.2	А.3.2.1	-	
-	6.2.2	-			А.3.2.2	-	

-	6.2.2	-			A.3.2.3	-
-	Табл.3	-			A.3.2.4	-
-	-	-		A.3.3	-	-
-	-	-		A.3.4	-	-
4.7	-	-	Приложение С	-	-	-
Приложение ДА			-			
Приложение ДБ			-			
Приложение ДВ			-			
Приложение ДГ			-			

Библиография

- [1] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 11114-2:2013 (ISO 11114-2:2013)* Баллоны газовые переносные. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым газом. Часть 2. Неметаллические материалы (Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [2] Стандарт американского общества по испытанию материалов ASTM D 2290-12* Стандартная испытательная методика определения допустимой окружной прочности на растяжение пластмассовой или армированной пластмассовой трубы посредством метода разделенного диска (Standard Test Method for Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic or Reinforced Plastic Pipe by Split Disk Method)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [3] Стандарт американского общества по испытанию материалов ASTM D 2291-09* Standard Practice for Fabrication of Ring Test Specimens for Glass-Resin Composites

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[4] Стандарт американского общества по испытанию материалов ASTM D 2346-00(2008)* Standard Test Method for Apparent Density of Leather/Note: Approved 2008-00-00, 2004-00-00.

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[5] Стандарт американского общества по испытанию материалов ASTM D 4018-11* Standard Test Methods for Properties of Continuous Filament Carbon and Graphite Fiber Tows/Note: Approved 2008-00-00, 2004-00-00.

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[6] Стандарт американского общества по испытанию материалов ASTM D 2344-84* Test Method for Apparent Interlaminar Shear Strength of Parallel Fiber Composites by Short-Beam Method

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[7] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 1628-3:2010 (ISO 1628-3:2010)* Пластмассы. Определение вязкости полимеров в разбавленном растворе с применением капиллярных вискозиметров. Часть 3. Полиэтилены и полипропилены
(Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 3: Polyethylenes and polypropylenes)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[8] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 3146:2000 (ISO 3146:2000)* Пластмассы. Определение поведения при плавлении (температура плавления или интервал плавления) полукристаллических полимеров методами с использованием капиллярной трубки и поляризационного микроскопа
(Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[9] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 15512:2008 (ISO 15512:2008)* Пластмассы. Определение содержания воды
(Plastics - Determination of water content)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [10] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 1183-1:2012 (ISO 1183-1:2012)* Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования
- (Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [11] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 1133-1:2011 (ISO 1133-1:2011)* Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 1. Стандартный метод
- (Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [12] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 175:2010 (ISO 175:2010)* Пластмассы. Методы определения влияния погружения в жидкие химикаты
- (Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [13] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 2884-1:1999 (ISO 2884-1:1999)* Лаки и краски. Определение вязкости с помощью ротационных вискозиметров. Часть 1. Вискозиметр с конусом и пластинкой, работающий при высокой скорости сдвига
- (Paints and varnishes - Determination of viscosity using rotary viscometers - Part 1: Cone-and-plate viscometer operated at a high rate of shear)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [14] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 527-1:2012 (ISO 527-1:2012)* Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие принципы
- (Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [15] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 75-1:2013 (ISO 75-1:2013)* Пластмассы. Определение температуры изгиба под нагрузкой. Часть 1. Общий метод испытания

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [16] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 75-3:2004 (ISO 75-3:2004)* Пластмассы. Определение температуры прогиба под нагрузкой. Часть 3. Высокопрочные слоистые реактопласты и пластмассы с длинноволокнистым наполнителем
- (Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates and long-fibre-reinforced plastics)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [17] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 9227:2012 (ISO 9227:2012)* Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в соляном тумане
- (Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [18] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 3231:1993 (ISO 3231:1993)* Краски и лаки. Определение стойкости к воздействию влажной атмосферы, содержащей диоксид серы
- (Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [19] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 11507:2007 (ISO 11507:2007)* Краски и лаки. Воздействие искусственных атмосферных условий на покрытия. Воздействие люминесцентных ламп ультрафиолетового излучения и воды
- (Paints and varnishes - Exposure of coatings to artificial weathering - Exposure to fluorescent UV lamps and water)

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

- [20] Стандарт Международной организации по стандартизации ИСО 11997-2:2013 (ISO 11997-2:2013)* Краски и лаки. Определение стойкости к циклическому воздействию коррозии. Часть 2. Влага и соляной туман/высушивание/увлажнение/УФ-излучение

Paints and varnishes. Determination of resistance to

* Официальный текст стандарта находится во ФГУП "Стандартинформ".

[21] Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года ([ДОПОГ](#)) с измененной структурой, действующее с 1 января 2011 года. Организация Объединенных Наций, 2011 год

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

УДК 678.027.94:677.529.7:006.354

ОКС 23.020.30

ОКП 36 9520

Ключевые слова: баллоны, лейнер, композит, технические требования, климатическое исполнение, методы испытаний, рабочее давление, пробное давление, давление разрушения, комплектность, маркировка

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2014

[Важные документы](#)

- [ТТК, ППР, КТП](#)
- [Классификаторы](#)
- [Комментарии, статьи, консультации](#)
- [Картотека международных стандартов: ASTM, API, ASME, ISO, DNV, DIN, IP](#)
- [Основополагающие ГОСТы](#)
- [ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 мес.](#)
- [ГОСТы за последний год](#)
- [Востребованные ГОСТы](#)
- [Проекты стандартов](#)
- [Технические регламенты](#)
- [Проекты технических регламентов](#)
- [СНиПы и своды правил](#)

[Важные документы](#)

- [Международное право](#)
- [Судебная практика](#)
- [Комментарии, статьи, консультации](#)
- [Справки](#)
- [Конституция РФ](#)
- [Кодексы РФ](#)
- [Федеральные законы](#)
- [Указы Президента РФ](#)
- [Постановления Правительства РФ](#)
- [Проекты нормативных актов](#)
- [Документы, зарегистрированные в Минюсте](#)
- [Приказы и письма Минфина](#)
- [Приказы и письма ФНС](#)
- [Зарубежные и международные стандарты](#)
- [Профессиональная справочная система «Реформа технического регулирования»](#)
- [Профессиональные справочные системы «Техэксперт»](#)
- [Профессиональные справочные системы «Кодекс»](#)

ТЕХЭКСПЕРТ

- [Нормы, правила, стандарты и законодательство по техрегулированию](#)
- [Типовая проектная документация](#)
- [Технологические описания оборудования и материалов](#)

КОДЕКС

© АО «[Кодекс](#)», 2012-2016

Все права на материалы сайта [docs.cntd.ru](#) принадлежат ЗАО «Кодекс», воспроизведение (целиком или частями) материалов может производиться только по письменному разрешению правообладателя

[Положения о персональных данных](#)



Мобильное приложение

Приложение «Техэксперт»

Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда.

[Узнать больше](#)

Приложение «Кодекс»

Дома, в офисе, в поездке: ваша надежная правовая поддержка, всегда и везде.

[Узнать больше](#)

Приложение «Техэксперт»

Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда.

[Узнать больше](#)

Приложение «Кодекс»

Дома, в офисе, в поездке: ваша надежная правовая поддержка, всегда и везде.

[Узнать больше](#)

- twitter.com/kodeks twitter.com/tehekspert
- facebook.com/kodeks.ru facebook.com/Техэксперт
- rukodeks.livejournal.com texekspert.livejournal.com